

ГОСТ 14848-69

Группа В12

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ФЕРРОБОР

Технические условия

Ferroboron. Specifications

ОКП 08 6300

Дата введения 1970-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ

М.И.Колосов, канд. техн. наук; Н.А.Чирков, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при
Совете Министров СССР от 22.07.69 N 830

3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 988-89

4. Стандарт унифицирован с БДС 6261-74

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 14021.1-78	2.3
ГОСТ 14021.4-78	2.3
ГОСТ 14021.5-78	2.3
ГОСТ 14021.7-78	2.3
ГОСТ 14021.8-78	2.3
ГОСТ 22310-93	1а.4, 2.5
ГОСТ 25207-85	1а.3, 2.2
ГОСТ 26590-85	3.1, 4.1
ГОСТ 27041-86	2.3
ГОСТ 27069-86	2.3

7. Ограничение срока действия снято по протоколу 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1999 года) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в марте 1980 года, декабре 1985 года, декабре 1990 года (ИУС 4-80, 3-86, 3-91)

Настоящий стандарт распространяется на ферробор, предназначенный для легирования стали, сплавов и чугуна, а также для изготовления покрытий сварочных электродов и наплавочных смесей.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 988-89.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ферробор должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Марки и химический состав ферробора должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1

Марка	Массовая доля, %						
	бора, не менее	кремния	алюминия	углерода	серы	фосфора	меди
		не более					
ФБ20	20	2	3	0,05	0,01	0,02	0,05
ФБ17	17	3	5	0,20	0,02	0,03	0,10
ФБ12	12	10	10	-	-	-	-
ФБ6	6	10	10	-	-	-	-

1.2. По требованию потребителя ферробор марки ФБ20 изготавливают с массовой долей алюминия не более 1,5%, углерода не более 0,03%, а ферробор марок ФБ12 и ФБ6 - с массовой долей кремния не более 5%.

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. N 3).

1.3. (Исключен, Изм. N 1).

1.4. Ферробор поставляется в кусках массой не более 10 кг. При этом количество мелочи, проходящей через грохот с отверстиями 10x10 мм, не должно превышать 5% общей массы ферробора.

1.4а. По требованию потребителя ферробор изготавливают четырех классов крупности в соответствии с табл.2.

Таблица 2

Класс крупности	Размер частиц, мм	Массовая доля продукта, %, не более		Максимальный размер надрешетного продукта, мм
		надрешетного	подрешетного	
1	Св. 3,2 до 100	10	6	120
2	" 3,2 " 50	10	8	60
3	" 3,2 " 10	10	10	12
4	До 3,2	10	-	4

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

1.5. По требованию потребителя ферробор поставляют другой крупности.

1.6. Поверхность кусков ферробора не должна быть загрязнена шлаком или другими инородными материалами. На отдельных частицах сплава допускаются следы противоположных материалов.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1.7, 1.8. (Исключены, Изм. N 1).

1а. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1а.1. Ферробор принимают партиями. Партия должна состоять из одной или нескольких плавков ферробора одной марки. Массовая доля бора в отдельных плавках партии не должна отличаться более чем на 2% для марок ФБ20 и ФБ17 и на 1% для остальных марок.

Партия должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
 - марку ферробора и класс крупности;
 - химический состав;
 - номер партии;
 - дату изготовления;
 - количество грузовых мест и номер места;
 - массу брутто и нетто партии;
 - штамп технического контроля;
 - обозначение настоящего стандарта.
- (Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

1а.2. В каждой партии ферробора определяют содержание всех элементов, нормированных в табл.1.

По требованию потребителя в ферроборе марок ФБ12 и ФБ6 определяют содержание углерода, серы, фосфора и меди.

1а.3. Объем выборок от партии для определения химического состава ферробора и проверки отсутствия загрязнений на поверхности кусков - по [ГОСТ 25207](#).

1а.2, 1а.3. (Измененная редакция, Изм. N 3).

1а.4. Объем выборок для определения гранулометрического состава - по [ГОСТ 22310](#).

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

1а.5. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, отобранной от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1а.6. Контроль гранулометрического состава ферробора изготовитель проводит периодически на каждой 500-й плавке, но не реже одного раза в квартал.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. (Исключен, Изм. N 1).

2.2. Отбор проб для определения химического состава проводят по [ГОСТ 25207](#) или другими методами, обеспечивающими требуемую точность отбора.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

2.3. Химический состав ферробора определяют по [ГОСТ 14021.1](#), [ГОСТ 14021.4](#), [ГОСТ 14021.5](#), [ГОСТ 14021.7](#), [ГОСТ 14021.8](#), [ГОСТ 27041](#), [ГОСТ 27069](#) или другими методами, обеспечивающими требуемую точность определения.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.4. (Исключен, Изм. N 1).

2.5. Отбор проб для определения гранулометрического состава ферробора и ситовый анализ проводят по [ГОСТ 22310](#) или другими методами, обеспечивающими требуемую точность отбора и определения.

2.6. Максимальную массу куска определяют взвешиванием.

2.7. Чистоту поверхности кусков оценивают визуально.

2.5-2.7. (Введены дополнительно, Изм. N 1).

2.8. (Исключен, Изм. N 2).

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по [ГОСТ 26590](#) с дополнениями:

- ферробор транспортируют упакованным в стальные барабаны, а также в специализированных контейнерах;
- барабаны с ферробором, предназначенным для длительного хранения, должны быть окрашены в голубой цвет.

Разд.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие ферробора требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения по [ГОСТ 26590](#) со дня изготовления.

Разд.4. (Введен дополнительно, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Исключено, Изм. N 2).

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 1999

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"